

CHAMPION COOLANT -36°C LONGLIFE G12+

Ohennettu etyleeniglykoliin pohjautuva jäähdytysaine moottoreille. Siinä on hyödynnetty orgaanista haponestoteknologiaa [OAT]. Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja ja fosfaatteja, eikä se sisällä myöskään boraattia ja silikaattia. Sen edistynyt teknologia antaa täydellisen ja pysyvän suojan kaikille jäähdytysjärjestelmän osille ja mahdollistaa 4–6 vuoden tai 250 000 kilometrin elinkaaren henkilöautoissa ja 500 000 kilometrin elinkaaren ammattikäytössä. Valmis käytettäväksi.

KÄYTTÖKOHEET

Kehitetty pitkäaikaiseen käyttöön kaikissa moottoreissa, erityisesti alumiini-, valurauta- ja magnesiumseoksista valmistetuissa moottoreissa. Ei paras valinta vanhoille jäähdytysjärjestelmille, joissa on kupariset tai messinkiset jäähdyttimet ja lämmityslaitteen kennot, eikä etenkin niissä käytetyille lyijyjuotteille. Sopii avoimiin ja suljettuihin jäähdytysjärjestelmiin (ajoneuvot ja lämmitys) ja suojaa jäätymiseltä -36 °C:seen asti jäänestoaaineen ja veden 50/50-sekoituksella. Tuote on valmis käytettäväksi, ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri.

OMINAISUUDET

Jäätymisenesto-ominaisuudet: huipputason suorituskyky kylmissä lämpötiloissa

Korroosionesto-ominaisuudet: erinomainen korroosiosuoja

Täydellinen järjestelmäsuoja: loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet

SUORITUSKYKY

AFNOR	NF R 15-601	GM	6277M
ASTM	D3306	JD	H24B1/C1
ASTM	D4985	JD	JDM H5
BS	6580	KOMATSU	7892
FFV	Heft R443	LIEBHERR	MD1-36-130
JASO	M325	MAN	324 SNF
NATO	S759	MB	325.2
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.3
SAE	J1034	MTU	MHI
CUMMINS	85T8-2	MTU	MTL 5048
CUMMINS	90T8-4	OPEL	GM QL 130100
DAF	74002	PSA	B71 5110
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110	RENAULT	41-01-001
DEUTZ	0199-99-1115	SCANIA	TB 1451
FORD	WSS-M97B44-D	VOLVO	3169,5
GM	1825M	VW	TL 774-D
GM	1899M	VW	TL 774-F

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
pH	ASTM D1287		8.2
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Väri	VISUAL		PINK
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

