

WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

25/08/2023
3010

Полностью синтетический смазочный материал для АКП, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки, соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальность жидкости позволяет использовать ее в АКП и гидротрансформаторах для большинства легковых, внедорожных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: превосходная термоокислительная стабильность

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



JASO	M315, Class 1A	HYUNDAI	SP-II
AIISN-WARNER	JWS 3309	HYUNDAI	SP-III
AIISN-WARNER	JWS 3314	JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
AIISN-WARNER	JWS 3317	JAGUAR	JLM 21044
ALFA ROMEO	HP20	LAND ROVER	LR002748
ALLISON	C4	LAND ROVER	N402
ALLISON	TES 295	MAZDA	ATF F-1
ALLISON	TES 389	MAZDA	MV TYPE M5
BMW	81 22 9 400 275	MB	236.10
BMW	81 22 9 401 220	MB	236.11
BMW	83 22 0 026 922	MB	236.3
BMW	83 22 0 403 248	MB	236.5
BMW	83 22 0 403 249	MB	236.6
BMW	83 22 2 355 599	MB	236.7
BMW	83 22 9 407 765	MB	236.8
BMW	ATF 6	MB	236.9
BMW	ETL 7045E	MB	236.91
BMW	ETL 8072B	MITSUBISHI	4030401
BMW	LA 2634	MITSUBISHI	ATF J2
BMW	LT 71141	MITSUBISHI	DIA QUEEN ATF-PA
CHRYSLER	AS68RC ATF	MITSUBISHI	V5AWF
CHRYSLER	ATF +3 AND +4	NISSAN	MATIC-D
CHRYSLER	MS 9602	NISSAN	MATIC-J
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C100	NISSAN	MATIC-K
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C110	NISSAN	MATIC-W
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	PORSCHE	LA 3403-M115
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	PSA	P/N Z 000169756
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	RENAULT	MATIC-D2
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C180	TOYOTA	TYPE T
FIAT	9.55550-AV1	TOYOTA	TYPE T-III
FIAT	9.55550-AV4	TOYOTA	TYPE T-IV
FORD	MERCON	VOLVO Constr. Equip.	1273,41
FORD	MERCON V	(VCE)	
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	1161540
FORD	WSS-M2C919-E	VW	G 052 025
FORD	WSS-M2C922-A1	VW	G 052 055
GM	DEXRON II-D	VW	G 052 162
GM	DEXRON II-E	VW	G 052 533
GM	DEXRON III-G	VW	G 052 990
GM	DEXRON III-H	VW	G 055 025
HONDA	ATF Z-1	VW	G US 000 162
HYUNDAI	ATF RED 1K	ZF	TE-ML 11A
		ZF	TE-ML 11B

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.84
Индекс вязкости	ASTM D2270		150
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	218
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

