

WOLF MINERAL FLUID LHM

25/08/2023
5077

Jest to mineralny płyn hydrauliczny, przeznaczony do stosowania w hydraulicznych układach zawieszenia, układach hamulcowych i układach wspomagania kierownicy w pojazdach marki Peugeot i Citroen. Charakteryzując się niską lepkością i jednocześnie bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości, wykazuje następujące właściwości: umożliwia szybki rozruch i eksploatację w temperaturze do -40°C, ma bardzo niską temperaturę krzepnięcia, dużą odporność na utlenianie, podwyższoną temperaturę wrzenia oraz jest niewrażliwy na wilgoć. Nie wykazuje agresywnego działania na typowe elastomery. Przeciwdziała korozji i zużyciu podzespołów.

ZASTOSOWANIA

Stosowany w hydraulicznych układach zawieszenia, układach hamulcowych i wspomagania kierownicy w pojazdach marki Peugeot i Citroen (do stosowania tylko w elementach układów oznaczonych na zielono). Niemieszalny i niezgodny z płynami hydraulicznymi typu Lockheed DOT. Stosowany również w przemysłowych systemach hydraulicznych, w których nie są istotne właściwości zapobiegające zużyciu, zwłaszcza w zakresie temperatur od -40°C do 50°C.

CECHY

Temperatura krzepnięcia: doskonałe właściwości w niskiej temperaturze

Zgodność z elastomerami: brak wycieków czy utraty płynów

Właściwości antykorozyjne: pełna ochrona układu hamulcowego

OSIĄGI

AFNOR	NF E 48-602 HV	CHRYSLER	MS 2155
AFNOR	NF E 48-603 HV	Fiat	9.55597-LHM
DIN	51524 T3 HVLP	FORD	ESN-M6C34A
ISO	7308	FORD	ESN-M6C59
CASE	MAT 3630	IVECO	18-1823 CLASSE 1
CASE	MAT 3630-B	PSA	B71 2710

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Barwa	ASTM D1500		green to fluorescent yellow
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.840
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.37
Indeks lepkości	ASTM D2270		329
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-54
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	135
Lepkość kinetyczna w temp. -40°C	ASTM D445	mm²/s	<=1200

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

