

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

29/02/2024
3014

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел для автоматических трансмиссий, отличается высоким индексом вязкости, превосходной окислительной устойчивостью, впечатляющими характеристиками трения и противоизносными показателями. Способствует снижению расхода топлива. Соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальность этого материала позволяет использовать его в АКПП последнего поколения и гидротрансформаторах для большинства пассажирских, внедорожных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: очень плавное переключение передач без намека на вибрацию
Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

AISIN-WARNER	AW-1	HONDA	DW-1
AISIN-WARNER	AW-2	HYUNDAI	NWS-9638 T5
AISIN-WARNER	JWS 3324	HYUNDAI	SPH-IV
ALLISON	C4	HYUNDAI	SP-IV
BMW	83 22 0 397 114	ISUZU	WSI
BMW	83 22 2 305 397	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83 22 9 407 858	LAND ROVER	LR023288
BMW	83222152426	MAZDA	FZ
BMW	83222167718	MB	236.12
BMW	83222413477	MB	236.14
BMW	ATF 3	MB	236.41
BMW	ATF 7	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	L 12108	NISSAN	MATIC-S
BMW	M-1375.4	PSA	1635056080
CHRYSLER	68157995AA	TESLA	ATF9/EDF2
FIAT	9.55550-AV2	TOYOTA	AUTO FLUID WS
FIAT	9.55550-AV5	VOLVO	31492172
FORD	MERCON LV	VOLVO	31492173
FORD	MERCON SP	VW	G 053 001
FORD	WSS-M2C195-A	VW	G 055 005
FORD	WSS-M2C924-A	VW	G 055 162
FORD	WSS-M2C938-A	VW	G 055 540
GM	DEXRON HP	VW	G 060 162
GM	DEXRON VI		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Индекс вязкости	ASTM D2270		156
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

