

WOLF S.T.O.U. 15W30

10/07/2023
1435

Uniwersalny olej wielosezonowy do silników, przekładni, hamulców mokrych i układów hydraulicznych stosowanych w ciągnikach.

ZASTOSOWANIA

Zaleca się stosowanie go do smarowania doładowanych i wolnossących silników wysokoprężnych, czterosurowych silników benzynowych oraz silników napędzanych gazem LPG. Jest przeznaczony do smarowania skrzyń biegów, mechanizmów różnicowych, przekładni głównych, wałów odbioru mocy, hamulców mokrych i układów hydraulicznych ciągników, a także do maszyn wykorzystywanych w terenie.

CECHY

Zabezpieczenie przed zużyciem i utlenianiem: sprawdzona ochrona najważniejszych części

SPECYFIKACJA

ACEA	E3	JD	J27
AFNOR	NF E 68-603 E	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 (Low speed/high torque)	MF	M 1144
API	SF/CE	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 030C
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 05K
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 06A
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06C
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 07B
FORD	FNH 82009202	ZF	TE-ML 07D
JD	J20C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	81.7
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		118
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Lepkość SDW w temp. -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

