

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID

13/10/2023
5078

W pełni syntetyczny olej opracowany na bazie olejów bazowych najwyższej jakości. „Uniwersalny” olej do układów hydraulicznych, przeznaczony do stosowania w układach wszystkich typów w zakresie temperatury roboczej od -40°C do 130°C. Olej ten ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości i charakteryzuje się wyjątkową stabilnością oksydacyjną. Ma również doskonałe właściwości przeciwpienne i antykorozyjne. Zawarty w nim unikalny dodatek obniżający opory tarcia zmniejsza zużycie i hałas pracy pomp hydraulicznych.

ZASTOSOWANIA

Ten uniwersalny olej jest przeznaczony do następujących zastosowań: zawieszenia hydrauliczne, amortyzatory, hydrostatyczne układy sterujące, centralne układy hydrauliczne, układy wspomagania kierownicy i układy poziomujące. Można go stosować w elementach zawieszenia i układach wspomagania kierownicy w pojazdach ciężarowych marki MAN.

CECHY

Temperatura krzepnięcia: doskonałe właściwości w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

CHF	11S	MB	001989240312
CHF	202	MB	345.0
DIN	51524 T3	MB	Q1320001
ISO	7308	OPEL	GM 1940715
BENTLEY	RH 5000	OPEL	GM 1940766
BMW	82110148132	PORSCHE	000.043.203.33
BMW	82111468041	PORSCHE	000.043.206.56
BMW	83290429576	PSA	9979 A4
CHRYSLER	MS 11655	PSA	571 2710
CHRYSLER	MS 5931	SAAB	3032380
DAIMLER TRUCK	DTFR 31B120	SAAB	9-3 power steering
FENDT	X902011622	SAAB	9-5 power steering
FIAT	9.55550-AG3	VOLVO	1161529-1
FIAT	9.55550-SA1	VOLVO	30741424
FORD	WSS-M2C204-A	VW	G 002 000
GM	9985835	VW	G 004 000
HYUNDAI	PSF-4	VW	TL 521 46
MAN	M3289	ZF	TE-ML 02K
MB	001989240310	ZF	TE-ML 09B

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Barwa	ASTM D1500		green
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.823
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	19.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		322
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-54
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	840
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	156

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

