

WOLF OFFICIALTECH OW20 C6 F

10/07/2023
65645

Se trata de un lubricante totalmente sintético de uso obligatorio en los nuevos motores que requieren ACEA C6. Se ha desarrollado para prolongar la vida útil de los sistemas de emisiones y mantener su eficiencia. También se ha diseñado para proporcionar una limpieza del motor, protección frente al desgaste y durabilidad excelentes, con el objetivo de que su motor funcione siempre como nuevo.

APLICACIONES

Este producto se ha desarrollado específicamente para cumplir los exigentes requisitos de la última norma C6 (se puede utilizar cuando se recomienda ACEA C5), en la que la protección frente al fenómeno LSPI, el ahorro de combustible y la reducción de CO2 son importantes. También está diseñado para cumplir con la nueva especificación FORD WWS-M2C952-A, necesaria para los nuevos motores FORD Ecoblue (diésel).

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO2

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento

ESPECIFICACIONES

ACEA	C5	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
ACEA	C6	JEEP	.
API	SN Plus	KIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-6 A	LINCOLN	.
ACURA	.	MAZDA	.
ASTON MARTIN	.	MB	approval 229.71
BUICK	.	MG	.
CADILLAC	.	MITSUBISHI	.
CHEVROLET	.	NISSAN	.
CHRYSLER	.	OPEL	OV 040 1547 - A20
DODGE	.	PERODUA	.
Fiat	.	ROEWE	.
FORD	WSS-M2C952-A1	SCION	.
GM	DexosD™	SUBARU	.
GMC	.	SUZUKI	.
HONDA	.	TATA	.
HYUNDAI	.	TIANJIN	.
INFINITI	.	TOYOTA	.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	39.8
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		191
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	234

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

