

# WOLF ECOTECH DSG FLUID

05/03/2025  
5080

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олів дуже високої якості, спеціально розроблена для трансмісій із подвійним зчепленням (DCT) сучасних легкових автомобілів. Забезпечує безперебійну роботу цих коробок передач.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину, призначену головним чином для коробок передач прямого перемикавання (DSG, Direct Shift Gearbox) Volkswagen (VAG), також можна використовувати для інших 6-ступеневих трансмісій із подвійним зчепленням, як-от Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed тощо. Цей продукт не призначено для сухого зчеплення VW в коробці передач прямого перемикавання (DSG) типів 0AM, 02M, 02Q та 02S.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії  
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій  
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

## SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ2
BENTLEY	G 052 524-B2	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	83220306816	FORD	F-DC
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83222148578	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222148579	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222167666	GM	DEXRON DCT
BMW	83222409710	GM	FFL-4
BMW	83222433157	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83225B3AC81	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	DCTF-1	HONDA	MTF III
BMW	DCTF-2	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DTF 1	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	FFL-4	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	MTF LT-3	MB	236.21
BMW	MTF LT-5	MB	236.22
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	236.24
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	236.25
CHERY	9009011085	MB	239.21
CHRYSLER	68044345EA	MB	239.22
DTFR	13C130	MB	SLS A0019898603
FERRARI	TF DCT-F3	MCLAREN	FFL-4
FIAT	9.55550-DA11	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)



NISSAN	999MP-6TRT00P	TOYOTA	0888581001
NISSAN	DCT FLUID	TOYOTA	JWS 2271
NISSAN	GR6	TOYOTA	LF
NISSAN	GT-R R35	TOYOTA	LV 75W MT
NISSAN	LV MTF-1	VOLVO	1161520-7
NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	D1
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	D2
PORSCHE	971.094.307.02A	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 182
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 512
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 513
PSA	1618078480	VW	G 052 524
PSA	9730 A8	VW	G 052 527
PSA	9734 S2	VW	G 052 529
PSA	JWS 2271	VW	G 052 726
PUNCH	DT2	VW	G 052 798
RENAULT	7711579456	VW	G 055 512
RENAULT	7711785243	VW	G 055 524
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 529
RENAULT	DC4	VW	G 055 549
RENAULT	DW5	VW	G 060 726
RENAULT	DW6	VW	G 070 726
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G009317
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	TL 521 82
SUZUKI	99000-22B27-036	ZF	0671090545

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	33.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.87
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	198

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

