

WOLF COOLANT -36 °C STANDARD G11

10/07/2023
50100

Ohennettu etyleeniglykoliin pohjautuva jäähdytysaine moottoreille. Tuotteessa on hyödynnetty estoinetta ja epäorgaanisten lisäaineiden teknologiaa (IAT). Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja ja fosfaatteja, mutta se sisältää boraattia ja silikaattia. Edistyksellinen teknologia estää silikaattigeelin muodostumisen, jota ilmenee usein huonompia tuotteita käytettäessä. Se antaa täydellisen ja pysyvän suojan jäähdytysjärjestelmälle ja mahdollistaa 3–4 vuoden tai 60 000 – 85 000 kilometrin elinkaaren henkilöautoissa ja ammattikäytössä. Valmis käytettäväksi.

KÄYTTÖKOhteet

Kehitetty käytettäväksi kaikissa moottoreissa, mukaan luettuina alumiiniseoksista valmistetut moottorit. Paras valinta vanhoille jäähdytysjärjestelmille, joissa on kupariset tai messinkiset jäähdyttimet ja lämmityslaitteen kennot, sekä erityisesti niissä käytetyille lyijyjuotteille. Sopii avoimiin ja suljettuihin jäähdytysjärjestelmiin (ajoneuvot ja lämmitys) ja suojaa jäätymiseltä –36 °C:seen asti. Tuote on valmis käytettäväksi, ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri.

OMINAISUUDET

Jäätymisenesto-ominaisuudet: erittäin hyvä suorituskyky matalissa ja korkeissa lämpötiloissa
Korroosionesto-ominaisuudet: riittävä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

AFNOR	NF R 15-601	GM	B 0400240
ASTM	D3306	GME	13368
ASTM	D4985	MAN	324 NF
BS	6580	MB	325.0
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MTU	MTL 5048
SAE	J1034	SAAB	690 1599
BMW	N600.69.0	SCANIA	S28917.3
DAVID BROWN	DBL-7700	SCANIA	TB 145
FIAT	55523/1	VW	TL 774-C
FORD	SSM-97B9102A		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
pH	ASTM D1287		8.15
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Väri	VISUAL		BLUE
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

