

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30

Moniasteinen yleisöljy moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja traktorien hydraulijärjestelmille.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä moniasteöljyä suositellaan ahdettujen ja ahtamattomien dieselmoottorien (TURBO), nelitahtisten bensiinimoottorien ja nestekaasumoottorien voiteluun. Öljy on tarkoitettu traktorien vaihteistojen, tasauspyörästöjen, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien sekä työkoneiden moottorien voiteluun.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä asioita
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----|-----------|
| ACEA | E3 | ZF | TE-ML 06B |
| AFNOR | NF E 68-603 E | ZF | TE-ML 06C |
| API | CG-4 | ZF | TE-ML 07B |
| API | GL-4 | ZF | TE-ML 07D |
| API | GL-5 [Low speed/high torque] | | |
| API | SF/CE | | |
| DIN | 51524 T3 HVLPD | | |
| ALLISON | C4 [Agriculture applic.] | | |
| CASE | MAT 3525 | | |
| CASE | MAT 3526 | | |
| EATON VICKERS | I-280-S | | |
| EATON VICKERS | M-2950-S | | |
| FORD | ESN-M2C134 C/D | | |
| FORD | ESN-M2C159 B/C | | |
| FORD | FNH 82009201 | | |
| JD | J20C | | |
| JD | J27 | | |
| MAN | 271 | | |
| MB | 227.1 | | |
| MF | M 1135 | | |
| MF | M 1139 | | |
| MF | M 1143 | | |
| MF | M 1144 | | |
| MF | M 1145 | | |
| NH | NH 030C | | |
| NH | NH 410B | | |
| NH | NH 420A | | |
| Sauer Sunstrand/Danfoss | Hydro Static Trans Fluid | | |
| ZF | TE-ML 03A | | |
| ZF | TE-ML 05K | | |
| ZF | TE-ML 06A | | |

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi | Menetelmä | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.860 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 75 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.4 |
| Viskositeetti-indeksi | ASTM D2270 | | 144 |
| Jähmepiste | ASTM D6892 | °C | -36 |
| CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6700 |
| Leimahduspiste [COC] | ASTM D92 | °C | 216 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

