

# TWO STROKE UNIVERSAL BIO

21/06/2022  
1915

*Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura per motori a benzina 2 tempi raffreddati ad acqua, con potenza molto elevata. Può essere utilizzato anche per motori raffreddati ad aria. Questo tipo di olio biodegradabile e multiuso è adatto a macchine che prevedono il riempimento del serbatoio con una miscela di benzina e olio, e per quelle con serbatoi olio separati. Di facile miscelazione con la benzina ed efficace protezione contro la formazione di depositi.*

## APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è applicabile a tutti i motori a benzina 2 tempi raffreddati ad acqua con un livello di diluizione del 2% (1 a 50) e dell'1% (1 a 100) e in conformità con i requisiti dei costruttori e delle indicazioni delle competizioni. Grazie alla sua versatilità d'uso, può essere impiegato nei motori fuori bordo, moto d'acqua e altre imbarcazioni similari, nonché su motoveicoli quali cross, trial e ULM.

## CARATTERISTICHE

Protezione del motore: pulizia e durata eccellenti del motore  
Biodegradabilità: rapida decomposizione biologica

## SPECIFICA

|     |           |      |       |
|-----|-----------|------|-------|
| CEC | L-33-A-93 | NMMA | TC-W3 |
| API | TC+       |      |       |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                         | Metodo        | Unità              | Risultati medi |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Densità a 15 °C               | ASTM D4052    | g/ml               | 0.895          |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | ASTM D445     | mm <sup>2</sup> /s | 49.9           |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445     | mm <sup>2</sup> /s | 10.0           |
| Indice di viscosità           | ASTM D2270    |                    | 166            |
| B.N. (metodo HCLO4)           | ASTM D2896    | mg KOH/g           | 5.6            |
| Punto di scorrimento          | ASTM D6892    | °C                 | -33            |
| Ceneri solfate                | ASTM D874     | Mass %             | 0              |
| Punto di infiammabilità COC   | ASTM D92      | °C                 | 102            |
| Colore                        | VISUAL        |                    | Blakish green  |
|                               | CEC-L-33-A-93 | %                  | 82.0           |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLF OIL**  
CORPORATION