

# LITHIUM COMPLEX EP 2 RED

*Комплексная литиевая смазка с присадками "Extreme Pressure" (экстремальные нагрузки) без графита специально разработана для смазывания роликоподшипников в автомобилях. Обладая хорошими характеристиками стойкости к окислению, работы с большим удельным давлением и антикоррозионной защиты, данная смазка может в большинстве случаев с легкостью заменить смазки на основе бентонита. Ее характеристики работы с большим удельным давлением обеспечивают устойчивость к ударным нагрузкам. Превосходная перекачиваемость даже при низких температурах позволяет использовать смазку в распределительных механизмах. Кроме того, смазка обеспечивает регулярный поток в тончайших трубках автоматических смазочных систем. Антикоррозионные присадки эффективно защищают металлические поверхности.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

Данная смазка подходит для использования как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Свойства продукта делают его выбором номер один для различных применений подшипников, включая условия с очень тяжелыми нагрузками, вибрациями и скачками температуры до 180 °C. Диапазон температур от -30 °C до +140 °C, макс. +180 °C.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): отличная работа в условиях экстремального давления

Защита от износа и окислительная устойчивость: непревзойденная защита систем

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |               |
|-----|---------------|
| DIN | 51502         |
| DIN | KP2.5N-30     |
| ISO | 12924         |
| ISO | L-XC(F)DIB2.5 |
| MAN | 284 Li-H2     |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLF OIL**  
CORPORATION

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                         | Метод                     | Единица | Средний результат |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| Текстура                                     | Visual                    |         | Smooth            |
| Цвет                                         | VISUAL                    |         | RED               |
| Классификация NLGI                           | ASTM D217                 |         | 2.5               |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)   | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 260               |
| Температура каплепадения                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | 270               |
| Нагрузка при испытании методом четырех шаров | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2800              |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLF OIL**  
CORPORATION