

# WOLF ECOTECH OW20 SP/RC G6 FE

25/09/2026  
16153

Dankzij de lage viscositeit en de uitstekende dunvloeibaarheid verlaagt deze olie de slijtage aanzienlijk en zorgt hij voor brandstofbesparing en lagere CO<sub>2</sub>-emissies. Een geoptimaliseerd pakket additieven vermindert roet en afzettingen en houdt de motor schoon. Het is geschikt voor hybride-auto's als aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

## TOEPASSINGEN

Dit product is specifiek ontworpen om te voldoen aan de uitdagende vereisten voor nieuwste ILSAC GF-6 A-norm, waar brandstofbesparing en verlaging van de CO<sub>2</sub>-uitstoot belangrijk zijn. Het biedt de nodige prestaties voor de recentste vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens met benzinemotor.

## KENMERKEN

Motorbescherming: zorgt voor een hoge mate van motorreinheid  
Brandstofbesparing: het doel is een laag brandstofverbruik en lage uitlaatemissies  
Koude start: hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen

## SPECIFICATIES

|          |         |      |               |
|----------|---------|------|---------------|
| API      | SN Plus | FIAT | 9.55535-CR1   |
| API      | SN/RC   | FIAT | 9.55535-GSX   |
| API      | SP      | FORD | WSS-M2C945-A  |
| API      | SP/RC   | FORD | WSS-M2C946-A  |
| ILSAC    | GF-5    | FORD | WSS-M2C947-A  |
| ILSAC    | GF-6 A  | FORD | WSS-M2C962-A  |
| CHRYSLER | MS 6395 | GM   | dexos™1 Gen 2 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.848               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 42.3                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.27                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 175                 |
| B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)   | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.5                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -48                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 224                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.