

WOLF OFFICIALTECH 75W90 GL 5

27/03/2024
2315

Lubricante totalmente sintético de alta calidad basado en aceites base de PAO. Ofrece protección avanzada de todos los componentes, incluso cuando esté funcionando en condiciones de alta velocidad/carga de impacto o baja velocidad/alto par. La especificación SAE J2360 muestra la calidad excepcional de este lubricante.

APLICACIONES

Este aceite para engranajes aprobado por OEM se recomienda para todos los componentes de las transmisiones mecánicas de vehículos de servicio pesado. Esto se muestra mediante las especificaciones ZF del producto, lo que significa que se puede utilizar en vehículos que contienen componentes del grupo motriz ZF, como transmisiones finales o semiejes. También se ha diseñado para satisfacer las especificaciones de los grupos motrices SCANIA STO 2:0 A FS y de los grupos motrices MAN, Volvo y MB más recientes.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción avanzadas: transferencia de potencia sin vibraciones

Aceites con base de calidad extremadamente alta: rendimiento del aceite óptimo entre cambios de aceite

Estabilidad de aceite mejorada: protección completa de componentes críticos, incluso en condiciones de carga alta

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	SCANIA	approval STO 1:1G
API	GL-5	SCANIA	approval STO 2:0A FS
API	MT-1	VOLVO	97312
SAE	approval J 2360	ZF	approval TE-ML 02B
BMW	33 11 7 695 240	ZF	approval TE-ML 05A
BMW	83 22 2 148 570	ZF	approval TE-ML 12L
BMW	83 22 2 365 987	ZF	approval TE-ML 12N
BMW	83 22 9 407 768	ZF	approval TE-ML 16F
BMW	OSP	ZF	approval TE-ML 17B
CHRYSLER	MS 9763	ZF	approval TE-ML 19C
DAF	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 21A
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 12B140		
DAIMLER TRUCK	DTFR 12B110		
DAIMLER TRUCK	DTFR 13B110		
IVECO	MEET REQUIREMENTS		
MAN	341 GA1		
MAN	341 GA2		
MAN	341 Z2		
MAN	342 M-3		
MAN	approval 342 S1		
MB	235.11		
MB	235.20		
MB	approval 235.8		
SCANIA	approval STO 1:0		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		158
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-61
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	202

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

